

STENBOLAGET

BYGGVARUDEKLARATION - NATURSTEN

Produktdata

Produktkategorier: Natursten; Gatsten, Kantsten, Trappblock, Beklädnadssten, Mursten, Beläggningshällar, Dekorationssten, Stolpar, Entréplan, Poolkantsten, etc	Varugrupp: Trappsteg, plattor, kantstöd, kantsten, dekorsten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Importör/Leverantörsuppgifter

Företag: Stenbolaget i Stockholm AB	Organisationsnummer: 556668-4261
Adress: Livdjursgatan 7 12162 Johanneshov	Kontaktperson: Fredrik Carneroth
	Telefonnummer: 08-503 350 00

Varuinformation

Tillverkningsländer: Kina, Turkiet	Stensorter: G341, G341N, G603, G654, Bergama granit, Blackburn granit
Referensstandard: EN12057:2004 / EN12058:2004 / EN1469:2004 / EN1341:2012 / EN1342:2012 / EN1343:2012 Tillverkning sker i enlighet med svensk standard	

Stenspecifikation G341

Tillverkningsland och ort: Yantai City, Guangdong Province, Kina		
Böjhållfasthet: 12,1 MPa	Vattenabsorption: 0,38%	Tryckhållfasthet: 124,6 MPa

Stenspecifikation G341N

Tillverkningsland och ort: Shuangta Town, Zhuanghe City, Liaonin Province, Kina		
Böjhållfasthet: 12,5 MPa	Vattenabsorption: 0,3%	Tryckhållfasthet: 137 MPa

Stenspecifikation G603

Tillverkningsland och ort: Zhangzhou City, Fujian, Kina		
Böjhållfasthet: 14,0 MPa	Vattenabsorption: 0,27%	Tryckhållfasthet: 200 MPa

STENBOLAGET

BYGGVARUDEKLARATION - NATURSTEN

Stenspecifikation G654

Tillverkningsland och ort: Quanzhou City, Fujian, Kina		
Böjhållfasthet: 20,9 MPa	Vattenabsorption: 0,15%	Tryckhållfasthet: 183,2 MPa

Stenspecifikation Bergama Grå

Tillverkningsland och ort: Bergama, Kozakregionen, Västra Turkiet			
Böjhållfasthet: 18,94 MPa	Vattenabsorption: 0,342 %	Tryckhållfasthet: 135,6 MPa	Densitet: 2688 kg/m ³

Stenspecifikation Bergama Svart

Tillverkningsland och ort: Trabzon, Ortahisar, Turkiet		
Böjhållfasthet: 25,9 MPa	Vattenabsorption: 0,4 %	Tryckhållfasthet: 141 MPa

Stenspecifikation Bergama Silver

Tillverkningsland och ort: Bergama, Kozakregionen, Västra Turkiet			
Böjhållfasthet: 18,94 MPa	Vattenabsorption: 0,342 %	Tryckhållfasthet: 135,6 MPa	Densitet: 2688 kg/m ³

Innehållsdeklaration

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter med angiven kemisk sammansättning:		
Ingående material: Natursten	Ingående ämne: Granit, marmor, kalksten, Skiffer, etc	Vikt-%: 100